



Craigs briljant hvite

Craigs Brilliant White er den perfekte løsningen for gravsteinsbyggere og deres kunder, som krever den reneste hvitfargen til gravsteinsinnskrifter, med maksimal beskyttelse mot de verste værelementene. Det er også et ekstremt effektivt alternativ, med rask tørking og holdbarhet.

Craigs Brilliant White er spesielt utviklet for skrift på minnesteiner og andre bruksområder der hard forvitring og aldring kan påvirke glansen og intensiteten til den hvite finishen negativt. Den er et must i verktøykassen til murere som ønsker at håndverket deres skal skille seg ut. Den er usedvanlig god på flate plaketter der regn, rusk og rester samler seg og angriper og bryter ned malingen i inskripsjonene. Craigs Brilliant White tåler disse angrepene og forblir blank og robust.

Unike egenskaper ved Craigs Brilliant White

- Enestående penselegenskaper og utmerket dekkevne – tørker raskt avhengig av temperatur* • Utmerket holdbarhet. • Svært stabilt UV-lysekte pigment- og løsemiddelsystem – betyr at skriften ikke falmer eller forringes og opprettholder en strålende finish.

- «Tørr som sett»-garanti – det du ser i beholderen er det du får når malingen tørker – garantert • Ren hvit finish

- Eksepsjonell flyt og høy opasitet • Utmerket glansbevaring

Sørg for at overflatene som skal belegges er rene, tørre og fri for rusk. Rør godt før bruk. Tørk overflatene med et forberedende rengjøringsmiddel før påføring hvis det er problemer med heftingen, for å fjerne alle spor av forurensninger.

Vi anbefaler å teste på et lite, diskret område før du forplikter deg til en større jobb.

Rengjør pensler med white spirit og kan fortynnes med white spirit opptil maks. 10 %. Bruk alltid mindre og tilsett mer om nødvendig.

* Tørketiden er avhengig av temperatur, luftstrøm og fuktighet. Tenk på det som klær på en klessnor: en varm, solrik dag med en lett bris og lav luftfuktighet vil gi den raskeste tørketiden. Så en grov beregning som veiledning, forutsatt normal luftstrøm og relativ fuktighet:

- 30 grader C – 15 minutter berøringstør og 45 minutter–1 time gjennomtørk.
- 20 grader C – 30 minutter berøringstør og et par timer gjennomtørk. 10
- grader C – 1 time–1,5 timer berøringstør og 3–4 timer gjennomtørk. 5 grader C
- – 1,5–3 timer berøringstør, 24 timer gjennomtørk.



Goldfarben Ltd, Unit 7, Lockwood
Way, Parkside Industrial Estate, Leeds, LS11 5TQ
Storbritannia Tlf: +44 7885 208308 E-post:

sales@goldfarben.co.uk www.goldfarben.co.uk

22.01.