



Craigs speil svart

Craig's Mirror Black er en bemerkelsesverdig svart malingsformel som opprettholder sin høye speilblanke glans når den er helt tørr. Den er spesielt utviklet for skrift på minnesteiner og andre bruksområder der hard forvitring og aldring kan påvirke glansen og intensiteten til den svarte finishen negativt.

Craigs Mirror Black fester seg til de fleste vanlige underlag, er usedvanlig allsidig og kan brukes til mange innendørs og utendørs bruksområder.

Den er usedvanlig god på flate plaketter der regn, rusk og rester samler seg, angriper og bryter ned malingen i inskripsjonene; Craigs Mirror Black tåler disse angrepene og forblir blank og robust.



Unike egenskaper ved Craigs speilsvarte

- Utmerket penselevne, og egnet for sprøyting, med utmerket dekkevne og rask tørking* (se tørketider nedenfor)
- 1-pakning formel, klar til bruk. For sprøyting – juster viskositeten ved å forsiktig tilsette opptil 10 % white spirit (maks.). • Utmerket holdbarhet.
- Svært stabilt UV-lysekte pigment- og løsemiddelsystem – betyr at skriften ikke falmer eller forringes og ser ut som ny år etter år
- «**Tørr som sett**» – det du ser i potten er det du får når malingen tørker – garantert
- Blank, speilblank finish • Eksepsjonell flyt og høy opasitet
- Utmerket glansbevaring
- Stabilt produkt; ingen skinning, fortykkelse eller svinn

Preparat

Sørg for at overflatene som skal males er rene, tørre og fri for rusk. På eksisterende inskripsjoner må du sørge for at alle rester av tidligere belegg fjernes. Dette kan kreve bruk av malingsfjerner og plastbørste, og vær svært forsiktig så du ikke skader overflaten på steinen. Følg instruksjonene for malingsfjerner og skyllderetter rent med rikelig med vann for å sikre at ingenting av det blir igjen i skriften. Steinen må deretter tørke helt i opptil 48 timer, slik at den er tørr helt gjennom.

Når steinen er helt ren og tørr, rør Craig's Mirror Black godt før bruk.

Vi anbefaler to strøk med Craig's Mirror Black på den rene, bare steinen. Ingen grunning eller mellomstrøk nødvendig.

Vi anbefaler videre å teste på et lite, diskret område før du forplikter deg til en større jobb.

Rengjør pensler og sprøyteutstyr med white spirit, og produktet kan fortynnes med white spirit opptil maks. 10 %.



CraigsTone steinhuggernes fargeblandingssguide

Vi produserer et utvalg av fullt kompatible fargede steinhuggeriprodukter maling, med de samme råmaterialene som Craigs Mirror Black. De kan blandes sammen for å lage praktisk talt alle nyanser av ønsket farge, og den resulterende blandede formelen vil beholde alle de unike egenskapene til Craigs Mirror Black. Se hele vårt utvalg av CraigsTone-maling, og last ned blandeguiden på www.goldfarben.co.uk.



Tørketid

* Tørketiden er avhengig av temperatur, luftstrøm og fuktighet. En varm, solrik dag med mild Bris og lav luftfuktighet vil gi den raskeste tørketiden.

En grov beregning som veiledning, forutsatt normal luftstrøm og relativ fuktighet:

- 30 grader C – 15 minutter berøringstørr og 24 timer ferdigtørr.
- 20 grader C – 30 minutter berøringstørr og 24 timer ferdigtørr.
- 10 grader C – 1,5 timer berøringstørr og 36 timer gjennomtørr.
- 5 grader C – 3 timer berøringstørr og 48 timer gjennomtørr.



Les alltid produktets sikkerhetsdatablad før bruk. Last det ned fra nettsiden vår.